

Longcester® P5015

饱和羧基聚酯树脂

产品参数

概述

P5015 是快速反应聚酯树脂，应用于90/10 TGIC固化粉末涂料，特别是用于与 P5416干混双组份消光粉末涂料。基于该产品的粉末涂料具有如下特性：

良好的贮存稳定性
极好的户外耐候性

基础 & 应用条件

挤出机： 凌宇 SLJ-25
温区 I： 85~105℃
温区 II： 100~120℃
螺杆转速： 400~500rpm
板材： 0.5mm 预处理冷轧钢板
喷枪： 凌宇 SJ-5
电压： 60~90kV
固化条件： 20min. @ 180℃;10min. @ 200℃

包装

白色PE袋，净重25kg/袋，1000kg/托盘。
大包装750kg/袋

贮存

置于干燥、温度低于30℃处的密闭容器内，本产品可稳定贮存至少1年，避免阳光照射。

产品说明

特性	范围	测试方法
外观	半透明颗粒状	目视
粘度	3000~4000 mpa.s	ASTM D4287
酸值	50~56 mg KOH/g	ASTM D1639
加德纳色度	Max 2	ASTM D1544
玻璃化转变温度	appr.64	DSC

基础配方

成分	重量	
P 5015	54.5	-
P 5416	-	57.8
LC-TGIC	6.1	2.8
钛白粉	38.0	38.0
LC-88流平剂	1.0	1.0
安息香	0.4	0.4

涂层性能

项目	测试结果	测试方法
涂膜厚度, μm	approx. 60	ASTM D1186
光泽度 @ 60°, %	approx. 25	ASTM D523
正/反冲击测试, inch lbs	160/160	ASTM D2794
1/8" 弯曲测试	通过	ASTM D522
附着力(十字划痕)	5B	ASTM D3359
铅笔硬度 (Mar)	H	ASTM D3363

烟台龙彩新材料有限公司

烟台海阳经济开发区杭州路18号
邮编：265100

电话：+86 535-330 6639
网址：www.longcester.com

传真：+86 535-330 6828
邮箱：info@longcester.com